

CHEM PEX

ANCLAJE EPOXY PURO DE ALTAS PRESTACIONES, PARA HORMIGÓN FISURADO Y NO FISURADO. IDEAL PARA CONEXIONES CON VARILLAS CORRUGADAS, GRANDES DIÁMETROS Y PROFUNDIDADES.

ANCHOR PURE EPOXY HIGH PERFORMANCE, USE IN CRACKED AND NON-CRACKED CONCRETE. IDEAL FOR REBAR CONNECTIONS, LARGE DIAMETERS AND LARGE DEPTHS.



PEX 1:1 400 ml | 600 ml
PEX 3:1 358 ml | 585 ml | 1.400 ml

EPOXY 100%

**PROGRAMA DE CÁLCULO
SOFTWARE CALCULATION**




HOMOLOGADO | APPROVED



VÁLIDO PARA | VALID FOR




MATERIALES BASE | BASE MATERIALS



Hormigón | Concrete : C20/25 a C50/60

CONDICIONES TALADRO | DRILL CONDITIONS



Solo para anclajes | Only for anchors

ADHESIÓN | BOND ADHESION

Gran fuerza adhesión | High bond adhesion

CURADO | CURING

Lento | Slow



APLICACIONES | APPLICATIONS

- Fijaciones a gran profundidad de embebido | Fixing with large embedment depth.
- Conexiones hormigón- hormigón con varillas corrugadas | Concrete to concrete connections with rebar,
- Fijaciones para maquinaria pesada | Fixings for heavy machinery
- Aplicaciones sísmicas | Seismic applications
- Grandes métricas | Big metrics rods
- Taladros con broca diamante | Diamond drilled boreholes

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

- **Desa-Chem PEX** es un mortero bicomponente inyectable de base epoxy puro de muy altas prestaciones, para uso en hormigón fisurado y no fisurado | **Desa-Chem PEX** is a two-component injection mortar pure epoxy with very high performance, for use in cracked concrete and non-cracked concrete.
- Curado lento | Slow curing.
- Flexibilidad de tiempo de trabajo-instalación a altas temperaturas por su lenta polimerización | Flexibility of work-installation at high temperatures due to the slow polymerisation.
- Grand adherencia y capacidad de carga | Strong adhesion and high load capacity.
- Muy adecuado para taladros de gran profundidad y de gran diámetro | Suitable for deep and large diameters.
- Libre disolventes | Solvent free, low odour, suitable for indoor or enclosed spaces.
- Profundidad de empotramiento flexible / Flexible embedment depth.
- Sin retracción / No shrinkage
- Uso para taladros realizados con broca de diamante | Used for diamond drilled holes
- Permite distancias a borde y entre anclajes reducidas | Close edge distance and small spacing.
- Válido para instalación en hormigón seco, húmedo, o inundado (no agua de mar) | Valid for installation in concrete: dry, wet or flooded (no seawater)
- Cartucho ratio 1:1 y Cartucho ratio 3:1 ratio: dos formatos de cartuchos | Cartridge ratio 1:1 and Cartridge ratio 3:1.

HOMOLOGACIONES | APPROVALS

ETA-22/0797 – anclaje para hormigón | anchor for concrete: C20/25 a C50/60

- No fisurado | Non-cracked: M8 a M30 | Rebar Ø8 a 32 mm
- Fisurado | Cracked: M8 a M30 | Rebar Ø8 a 32 mm
- Instalaciones bajo techo permitidas | Overhead installation allowed
- Temperatura de servicio | Service temperature
 - T1: -40°C a +40°C (temperatura máxima a largo plazo +24°C y a corto plazo +40°C) | T1: -40°C a +40°C (max long term temperature +24°C and short term +40°C)
 - T2: -40°C a +60°C (temperatura máxima a largo plazo +40°C y a corto plazo +60°C) | T1: -40°C a +60°C (max long term temperature +24°C and short term +60°C)
- Calidad acero varillas roscada | Steel quality thread rods: 4.6 - 4.8 - 5.6 - 5.8 - 8.8 - 10.9 - 12.9 - A2-50 - A4-50 - A2-70 - A4-70 - A4-80 - HRC
- Sísmico C1 | Seismic C1: M8 a M30
- Sísmico C2 | Seismic C2: M12 a M24
- 100 años working life para perforaciones con HD hammer drilling | 100 years working life for HD hammer drilling.

ETA-19/0226 – conexión mediante barras post-instaladas hormigón C12/15 a C50/60 | Post-installed connection concrete C12/15 to C50/60


- Barras corrugadas | Rebar : Ø8 -Ø40
- Temperatura de servicio -40°C a +80°C (temperatura máxima a largo plazo +50°C y corto plazo +80°C) | Service temperature range: -40°C a +80°C (max long term temperature +50°C and short term +80°C)
- Fire Resistance

LEED test 2009 EQ c4.1, SCAQMD 1168 (2005) | LEED test 2009 EQ c4.1, SCAQMD 1168 (2005)

VOC: A+ Rating, Contenido Volátil Orgánico | Volatile Organic Content.

ANCLAJE QUÍMICO

CHEMICAL ANCHOR



TIEMPO DE MANIPULACIÓN Y CURADO | MAXIMUM PROCESSING TIME AND MINIMUM CURING TIME



| Hormigón Concrete | *Temperatura hormigón *Concrete temperature | | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 40°C |
|----------------------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Seco Dry | t_{gel} : Tiempo de manipulación / Maximum processing time | [min] | 70 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| | t_{cure} : Tiempo de curado / Minimum curing time | [h] | 60 h | 40 h | 30 h | 18 h | 17 h | 16 h | 12 h |
| Húmedo Wet | t_{cure} : Tiempo de curado / Minimum curing time | [h] | 120 h | 80 h | 60 h | 36 h | 34 h | 32 h | 24 h |

(*)Durante la instalación la temperatura de la resina debe estar entre +15°C y +35°C y el hormigón seco. Si el hormigón está húmedo el tiempo de fraguado será el doble | (*)During installation the temperature of the resin must be between +15°C and +35°C and the concrete dry. If the concrete is wet setting time will double.

Estos valores pueden variar en función de las condiciones de instalación: por eso se recomienda dejar curado total de 24 horas | These values may vary depending on the installation conditions: therefore it is recommended to full cure 24 hours.

CARGAS – DATOS INSTALACIÓN | LOADS – INSTALLATION



Profundidad | Depth: $h_{ef,standard}$; **Hormigón no fisurado | Non-cracked Concrete:** C20/25 ; **Seco o húmedo | Dry or wet ; Anclaje aislado sin influencias | Isolated anchor without influences**


T₁ 40°C/24°C: -40°C a +40°C (temperatura máxima a largo plazo +24°C y a corto plazo +40°C) | T₁: -40°C a +40°C (max long term temperature +24°C and short term +40°C)

Taladro | Drilling: HD Hammer drilling – CD Compressed air drilling

| Espárrago Rod | DATOS INSTALACIÓN INSTALLATION DATA | | | | | | | | CARGAS RECOMENDADAS RECOMMENDED LOADS | | | | | |
|---------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------------|---|--------------|----------------------|
| | d _o [mm] | h _{ef,standard} [mm] | d _f ≤ [mm] | h [mm] | h _{min} [mm] | ≤T _{inst,max} [Nm] | c _{cr,N} [mm] | s _{cr,N} [mm] | N _{rec} Tracción Tensile | | | V _{rec} Cizalladura Shear | | |
| | | | | | | | | | Acero Steel | | | Acero Steel | | |
| | | | | | | | | | 5.8 [kN] | 8.8 [kN] | A2 A4 [kN] | 5.8 [kN] | 8.8 [kN] | A2 A4 (70) [kN] |
| M8 | 10 | 80 | 9 | 220 | 110 | 10 | 120 | 240 | <u>8,6</u> | <u>13,8</u> | <u>9,9</u> | <u>5,1</u> | <u>8,6</u> | <u>5,9</u> |
| M10 | 12 | 90 | 12 | 240 | 120 | 20 | 135 | 270 | <u>13,8</u> | 20,0 | <u>15,6</u> | <u>8,5</u> | <u>13,1</u> | <u>9,1</u> |
| M12 | 14 | 110 | 14 | 280 | 140 | 40 | 165 | 330 | <u>20,0</u> | 27,0 | <u>22,5</u> | <u>12,0</u> | <u>19,4</u> | <u>13,7</u> |
| M16 | 18 | 125 | 18 | 310 | 155 | 60 | 188 | 375 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | <u>22,2</u> | <u>36,0</u> | <u>25,1</u> |
| M20 | 22 | 170 | 22 | 428 | 214 | 120 | 255 | 510 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | <u>34,8</u> | <u>56,0</u> | <u>39,3</u> |
| M24 | 28 | 210 | 26 | 532 | 266 | 160 | 315 | 630 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | <u>50,2</u> | <u>80,6</u> | <u>56,7</u> |
| M27 | 30 | 240 | 30 | 600 | 300 | 250 | 360 | 720 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | <u>65,7</u> | <u>105,1</u> | <u>73,7</u> |
| M30 | 35 | 280 | 33 | 700 | 350 | 300 | 420 | 840 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | <u>80,0</u> | <u>128,0</u> | <u>89,7</u> |

Rotura acero / Steel failure . Inox A-2 y A4 grado 70 | Stainless Steel A2, A4 grade 70

- N_{rec} Carga recomendada a tracción | Tension recommended Load
- V_{rec} Carga recomendada a cizalladura | Shear recommended Load
- h_{ef,standard} Profundidad standard efectiva del anclaje | Standard effective anchorage depth.
- d_o Diámetro nominal de broca | Nominal diameter of drill bit
- d_f Diámetro de taladro de paso en la placa de anclaje | Diameter of clearance hole in the fixture
- h Espesor del hormigón, sin fallo fisuración | Thickness of concrete, not splitting failure
- h_{min} Espesor mínimo del hormigón permitido | Minimum allowed thickness of concrete
- h_o Profundidad del taladro cilíndrico en el hombro (no en la parte más profunda) | depth of cylindrical drill hole at shoulder
- T_{inst,max} Par de apriete máximo | Maximum torque moment
- c_{cr,N} Distancia al borde que permite la transmisión de la resistencia característica a la tracción (distancia crítica) | Critical edge distance for ensuring the transmission of the characteristic tension resistance
- s_{cr,N} Distancia entre ejes de anclajes que permite la transmisión de la resistencia característica a la tracción (distancia crítica) | Critical spacing for ensuring the transmission of the characteristic tension resistance



DATOS INSTALACIÓN AMPLIADOS | EXTENDED INSTALLATION DATA

| | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
|--------------|------|---------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|
| d_o | [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 |
| df_s | [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 |
| $d_b \leq$ | [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 |
| T_{inst} | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 160 | 250 | 300 |
| h_{min} | [mm] | $h_{ef}+30 \geq 100 \text{ mm}$ | | | | $h_{ef}+2d_o$ | | | |
| h | [mm] | $2h_{min}$ | | | | | | | |
| $h_{ef,min}$ | [mm] | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 108 | 120 |
| $h_{ef,max}$ | [mm] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |

 $h_{ef,min}$: para profundidad de embebido mínima | for minimum anchorage depth

| $h_{ef,min}$ | [mm] | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 108 | 120 |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $c_{cr,N}$ | [mm] | 90 | 90 | 105 | 120 | 135 | 144 | 162 | 180 |
| $s_{cr,N}$ | [mm] | 180 | 180 | 210 | 240 | 270 | 288 | 324 | 360 |
| c_{min} | [mm] | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 |
| s_{min} | [mm] | 40 | 40 | 60 | 75 | 95 | 115 | 125 | 140 |
| h | [mm] | 200 | 200 | 200 | 220 | 268 | 340 | 336 | 380 |
| h_{min} | [mm] | 100 | 100 | 100 | 110 | 134 | 152 | 168 | 190 |

 $h_{ef,max}$: para profundidad de embebido máxima | for maximum anchorage depth

| $h_{ef,max}$ | [mm] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| $c_{cr,N}$ | [mm] | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 810 | 900 |
| $s_{cr,N}$ | [mm] | 480 | 600 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1620 | 1800 |
| c_{min} | [mm] | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 |
| s_{min} | [mm] | 40 | 40 | 60 | 75 | 95 | 115 | 125 | 140 |
| h | [mm] | 380 | 460 | 540 | 700 | 888 | 1072 | 1200 | 1340 |
| h_{min} | [mm] | 190 | 230 | 270 | 350 | 444 | 536 | 600 | 670 |

DATOS DE CARGAS AMPLIADOS | EXTENDED LOAD DATA



C20/25 ; Seco o húmedo | Dry or wet ; Anclaje aislado sin influencias | Isolated anchor without influences

T₁ 40°C/24°C: -40°C a +40°C (temperatura máxima a largo plazo +24°C y a corto plazo +40°C) | T₁: -40°C a +40°C (max long term temperature +24°C and short term +40°C)

Taladro | Drilling: HD Hammer drilling – CD Compressed air drilling

5.8
STEEL

| | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| h_{ef,min} | [mm] | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 108 | 120 |
| Tracción: Hormigón No fisurado Tensile: Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| N_{Rd,ucr} | [kN] | <u>12,0</u> | 15,2 | 19,2 | 23,5 | 28,0 | 30,9 | 36,8 | 43,1 |
| N_{rec,ucr} | [kN] | <u>8,6</u> | 10,9 | 13,7 | 16,8 | 20,0 | 22,0 | 26,3 | 30,8 |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| N_{Rd,cr} | [kN] | 10,05 | 10,7 | 13,4 | 16,4 | 19,6 | 21,6 | 25,7 | 30,2 |
| N_{rec,cr} | [kN] | 7,18 | 7,6 | 9,6 | 11,7 | 14,0 | 15,4 | 18,4 | 21,6 |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado Shear: Non-cracked | | | | | | | | | |
| V_{Rd,ucr} | [kN] | <u>7,2</u> | <u>12,0</u> | <u>16,8</u> | <u>31,2</u> | <u>48,8</u> | 67,3 | 77,6 | 88,5 |
| V_{rec,ucr} | [kN] | <u>5,1</u> | <u>8,5</u> | <u>12,0</u> | <u>22,2</u> | <u>34,8</u> | 48,1 | 55,4 | 63,2 |
| Cizalladura: Hormigón Fisurado Shear: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| V_{Rd,cr} | [kN] | <u>7,2</u> | <u>12,0</u> | <u>16,8</u> | <u>31,2</u> | 39,2 | 43,2 | 51,5 | 60,3 |
| V_{rec,cr} | [kN] | <u>5,1</u> | <u>8,5</u> | <u>12,0</u> | <u>22,2</u> | 28,0 | 30,8 | 36,8 | 43,1 |
| h_{ef,stand} | [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 | 280 |
| Tracción: Hormigón No fisurado Tensile: Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| N_{Rd,ucr} | [kN] | <u>12,0</u> | <u>19,3</u> | <u>28,0</u> | 45,8 | 72,7 | 99,8 | 121,9 | 153,6 |
| N_{rec,ucr} | [kN] | <u>8,6</u> | <u>13,8</u> | <u>20,0</u> | 32,7 | 51,9 | 71,3 | 87,1 | 109,7 |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| N_{Rd,cr} | [kN] | <u>12,0</u> | 17,9 | 24,9 | 32,0 | 50,9 | 69,9 | 85,3 | 107,5 |
| N_{rec,cr} | [kN] | <u>8,6</u> | 12,8 | 17,8 | 22,9 | 36,3 | 49,9 | 60,9 | 76,8 |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado y fisurado Shear: Non-cracked and cracked concrete | | | | | | | | | |
| V_{Rd} | [kN] | <u>7,2</u> | <u>12,0</u> | <u>16,8</u> | <u>31,2</u> | <u>48,8</u> | <u>70,4</u> | <u>92,0</u> | <u>112,0</u> |
| V_{rec} | [kN] | <u>5,1</u> | <u>8,5</u> | <u>12,0</u> | <u>22,2</u> | <u>34,8</u> | <u>50,2</u> | <u>65,7</u> | <u>80,0</u> |
| h_{ef,max} | [mm] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
| Tracción: Hormigón No fisurado Tensile: Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| N_{Rd,ucr} | [kN] | <u>12,0</u> | <u>19,3</u> | <u>28,0</u> | <u>52,0</u> | <u>81,3</u> | <u>117,3</u> | <u>153,3</u> | <u>187,3</u> |
| N_{rec,ucr} | [kN] | <u>8,6</u> | <u>13,8</u> | <u>20,0</u> | 37,1 | 58,1 | 83,8 | 109,5 | 133,8 |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| N_{Rd,cr} | [kN] | <u>12,0</u> | <u>19,3</u> | <u>28,0</u> | <u>52,0</u> | <u>81,3</u> | <u>117,3</u> | <u>153,3</u> | <u>187,3</u> |
| N_{rec,cr} | [kN] | <u>8,6</u> | <u>13,8</u> | <u>20,0</u> | 37,1 | 58,1 | 83,8 | 109,5 | 133,8 |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado y fisurado Shear: Non-cracked and cracked concrete | | | | | | | | | |
| V_{Rd} | [kN] | <u>7,2</u> | <u>12,0</u> | <u>16,8</u> | <u>31,2</u> | <u>48,8</u> | <u>70,4</u> | <u>92,0</u> | <u>112,0</u> |
| V_{rec} | [kN] | <u>5,1</u> | <u>8,5</u> | <u>12,0</u> | <u>22,2</u> | <u>34,8</u> | <u>50,2</u> | <u>65,7</u> | <u>80,0</u> |

Rd: carga diseño | Design load

Rec: carga recomendada | recommended load

CHEM PEX

8.8

STEEL

| | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| $h_{ef,min}$ | [mm] | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 108 | 120 |
| Tracción: Hormigón No fisurado Tensile: Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,ucr}$ | [kN] | 15,2 | 15,2 | 19,2 | 23,5 | 28,0 | 30,8 | 36,8 | 43,1 |
| $N_{rec,ucr}$ | [kN] | 10,9 | 10,9 | 13,7 | 16,7 | 20,0 | 22,0 | 26,2 | 30,8 |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,cr}$ | [kN] | 10,0 | 10,7 | 13,4 | 16,4 | 19,6 | 21,6 | 25,8 | 30,2 |
| $N_{rec,cr}$ | [kN] | 7,12 | 7,6 | 9,6 | 11,7 | 14,0 | 15,4 | 18,4 | 21,5 |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado Shear: Non-cracked | | | | | | | | | |
| $V_{Rd,ucr}$ | [kN] | <u>12,0</u> | <u>18,4</u> | <u>27,2</u> | 46,9 | 56,0 | 61,7 | 73,6 | 86,2 |
| $V_{rec,ucr}$ | [kN] | <u>8,6</u> | <u>13,1</u> | <u>19,4</u> | 33,5 | 40,0 | 44,0 | 52,6 | 61,6 |
| Cizalladura: Hormigón Fisurado Shear: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| $V_{Rd,cr}$ | [kN] | <u>12,0</u> | <u>18,4</u> | 26,9 | 32,8 | 39,2 | 43,1 | 51,5 | 60,3 |
| $V_{rec,cr}$ | [kN] | <u>8,6</u> | <u>13,1</u> | 19,2 | 23,5 | 28,0 | 30,8 | 36,8 | 43,1 |
| $h_{ef,stand}$ | [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 | 280 |
| Tracción: Hormigón No fisurado Tensile: Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,ucr}$ | [kN] | <u>19,3</u> | 28,0 | 37,8 | 45,8 | 72,7 | 99,8 | 121,9 | 153,7 |
| $N_{rec,ucr}$ | [kN] | <u>13,8</u> | 20,0 | 27,0 | 32,7 | 51,9 | 71,3 | 87,1 | 109,8 |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,cr}$ | [kN] | 13,4 | 17,9 | 24,9 | 32,1 | 50,9 | 69,9 | 85,4 | 107,6 |
| $N_{rec,cr}$ | [kN] | 9,6 | 12,8 | 17,8 | 22,9 | 36,3 | 49,9 | 61,0 | 76,8 |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado y fisurado Shear: Non-cracked and cracked concrete | | | | | | | | | |
| V_{Rd} | [kN] | <u>12,0</u> | <u>18,4</u> | <u>27,2</u> | <u>50,4</u> | <u>78,4</u> | <u>112,8</u> | <u>147,2</u> | <u>179,2</u> |
| V_{rec} | [kN] | <u>8,6</u> | <u>13,1</u> | <u>19,4</u> | <u>36,0</u> | <u>56,0</u> | <u>80,6</u> | <u>105,1</u> | <u>128,0</u> |
| $h_{ef,max}$ | [mm] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
| Tracción: Hormigón No fisurado Tensile: Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,ucr}$ | [kN] | <u>19,3</u> | <u>30,7</u> | <u>44,7</u> | <u>83,3</u> | <u>130,7</u> | <u>188,0</u> | <u>244,7</u> | <u>299,3</u> |
| $N_{rec,ucr}$ | [kN] | <u>13,8</u> | <u>21,9</u> | <u>31,9</u> | <u>59,5</u> | <u>93,3</u> | <u>134,3</u> | <u>174,8</u> | <u>213,8</u> |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,cr}$ | [kN] | <u>19,3</u> | <u>30,7</u> | <u>44,7</u> | <u>83,3</u> | <u>130,7</u> | <u>188,0</u> | <u>229,0</u> | <u>282,7</u> |
| $N_{rec,cr}$ | [kN] | <u>13,8</u> | <u>21,9</u> | <u>31,9</u> | <u>59,5</u> | <u>93,3</u> | <u>134,3</u> | <u>163,6</u> | <u>202,0</u> |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado y fisurado Shear: Non-cracked and cracked concrete | | | | | | | | | |
| V_{Rd} | [kN] | <u>12,0</u> | <u>18,4</u> | <u>27,2</u> | <u>50,4</u> | <u>78,4</u> | <u>112,8</u> | <u>147,2</u> | <u>179,2</u> |
| V_{rec} | [kN] | <u>8,6</u> | <u>13,1</u> | <u>19,4</u> | <u>36,0</u> | <u>56,0</u> | <u>80,6</u> | <u>105,1</u> | <u>128,0</u> |

Rd: carga diseño | Design load

Rec: carga recomendada | recommended load

CHEM PEX



| | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| $h_{ef,min}$ | [mm] | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 108 | 120 |
| Hormigón No fisurado Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,ucr}$ | [kN] | <u>13,9</u> | 15,2 | 19,2 | 23,5 | 28,0 | 30,8 | 36,8 | 43,1 |
| $N_{rec,ucr}$ | [kN] | <u>9,9</u> | 10,9 | 13,7 | 16,8 | 20,0 | 22,0 | 26,3 | 30,8 |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,cr}$ | [kN] | 10,1 | 10,7 | 13,4 | 16,4 | 19,6 | 21,6 | 25,8 | 30,2 |
| $N_{rec,cr}$ | [kN] | 7,2 | 7,6 | 9,6 | 11,7 | 14,0 | 15,4 | 18,4 | 21,6 |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado Shear: Non-cracked | | | | | | | | | |
| $V_{Rd,ucr}$ | [kN] | <u>8,3</u> | <u>12,8</u> | <u>19,2</u> | <u>35,3</u> | <u>55,1</u> | 61,7 | 73,6 | 86,2 |
| $V_{rec,ucr}$ | [kN] | <u>6,0</u> | <u>9,2</u> | <u>13,7</u> | <u>25,2</u> | <u>39,4</u> | 44,1 | 52,6 | 61,6 |
| Cizalladura: Hormigón Fisurado Shear: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| $V_{Rd,cr}$ | [kN] | <u>8,3</u> | <u>12,8</u> | <u>19,2</u> | 32,9 | 39,2 | 43,2 | 51,5 | 60,4 |
| $V_{rec,cr}$ | [kN] | <u>6,0</u> | <u>9,2</u> | <u>13,7</u> | 23,5 | 28,0 | 30,8 | 36,8 | 43,1 |
| $h_{ef,stand}$ | [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 | 280 |
| Tracción: Hormigón No fisurado Tensile: Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,ucr}$ | [kN] | <u>13,9</u> | <u>21,9</u> | <u>31,5</u> | 45,8 | 72,7 | 99,8 | 121,9 | 153,6 |
| $N_{rec,ucr}$ | [kN] | <u>9,9</u> | <u>15,6</u> | <u>22,5</u> | 32,7 | 51,9 | 71,3 | 87,1 | 109,7 |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,cr}$ | kN | 13,4 | 17,9 | 24,9 | 32,0 | 50,9 | 69,8 | 85,3 | 107,5 |
| $N_{rec,cr}$ | kN | 9,6 | 12,8 | 17,8 | 22,9 | 36,3 | 49,9 | 60,9 | 76,8 |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado y fisurado Shear: Non-cracked and cracked concrete | | | | | | | | | |
| V_{Rd} | [kN] | <u>8,3</u> | <u>12,8</u> | <u>19,2</u> | <u>35,2</u> | <u>55,1</u> | <u>79,5</u> | <u>103,2</u> | <u>125,6</u> |
| V_{rec} | [kN] | <u>5,9</u> | <u>9,1</u> | <u>13,7</u> | <u>25,1</u> | <u>39,4</u> | <u>56,8</u> | <u>73,7</u> | <u>89,7</u> |
| $h_{ef,max}$ | [mm] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
| Tracción: Hormigón No fisurado Tensile: Non-cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,ucr}$ | [kN] | <u>13,9</u> | <u>21,9</u> | <u>31,6</u> | <u>58,8</u> | <u>91,4</u> | <u>132,1</u> | <u>171,7</u> | <u>210,2</u> |
| $N_{rec,ucr}$ | [kN] | <u>9,9</u> | <u>15,7</u> | <u>22,5</u> | <u>42,0</u> | <u>65,3</u> | <u>94,3</u> | <u>122,6</u> | <u>150,1</u> |
| Tracción: Hormigón Fisurado Tensile: Cracked concrete | | | | | | | | | |
| $N_{Rd,cr}$ | [kN] | <u>13,9</u> | <u>21,9</u> | <u>31,6</u> | <u>58,8</u> | <u>91,4</u> | <u>132,1</u> | <u>171,7</u> | <u>210,2</u> |
| $N_{rec,cr}$ | [kN] | <u>9,9</u> | <u>15,7</u> | <u>22,5</u> | <u>42,0</u> | <u>65,3</u> | <u>94,3</u> | <u>122,6</u> | <u>150,1</u> |
| Cizalladura: Hormigón No Fisurado y fisurado Shear: Non-cracked and cracked concrete | | | | | | | | | |
| V_{Rd} | [kN] | <u>8,3</u> | <u>12,8</u> | <u>19,2</u> | <u>35,3</u> | <u>55,1</u> | <u>79,5</u> | <u>103,2</u> | <u>125,6</u> |
| V_{rec} | [kN] | <u>6,0</u> | <u>9,2</u> | <u>13,7</u> | <u>25,2</u> | <u>39,4</u> | <u>56,8</u> | <u>73,7</u> | <u>89,7</u> |

Rd: carga diseño | Design load

Rec: carga recomendada | recommended load

Acero A2 | A4 grado 70 | Steel A2 | A4 grade 70

CHEM PEX

Las cargas indicadas solo son válidas, para anclaje aislado sin influencia entre distancia entre anclajes y borde hormigón, respetando los datos de colocación indicados, con espesor de hormigón $h \geq 2h_{\min}$, instalado en hormigón seco o húmedo. | The indicated loads are only valid, respecting the placement data indicated for each metric. For a correct installation, without influence between spacing anchors and concrete edge, concrete thickness $h \geq 2h_{\min}$, installation in dry or wet concrete.

Los valores de cizalladura son válidos respetando distancia al borde: | Shear load values are valid only respecting edge distance: $c > 10 h_{ef}$ y $c > 60d$ evitando rotura borde hormigón | avoiding concrete edge failure.

Para un cálculo más preciso y teniendo en cuenta las disposiciones constructivas de cada instalación recomendamos el empleo de nuestro programa de cálculo | For a more precise calculation and taking into account the constructive provisions of each installation, we recommend the use of our calculation program

Influencia de cargas sostenidas o permanentes: las cargas indicadas se ha tenido en cuenta un coeficiente $\psi_{\text{sus}}=1$, teniendo en consideración $\alpha_{\text{sus}} \leq \psi_{\text{sus}}^0$ según EN 1992-4. Se deberá aplicar coeficiente reducción de carga en caso que $\alpha_{\text{sus}} > \psi_{\text{sus}}^0$. | Influence of sustained or permanent load: the indicated loads have taken into account a coefficient $\psi_{\text{sus}}=1$, taking in consideration a $\alpha_{\text{sus}} \leq \psi_{\text{sus}}^0$ according EN 1992-4. Load reduction coefficient must be applied in case $\alpha_{\text{sus}} > \psi_{\text{sus}}^0$.

Valores | Values ψ_{sus}^0 : T1: 40°C/24°C $\psi_{\text{sus}}^0 = 0,798$ | T2: 60°C/40°C $\psi_{\text{sus}}^0 = 0,718$

RECOMENDACIONES | RECOMMENDATION

Solicitar Ficha de Seguridad si lo precisa. | Request Safety Data Sheet if required.

Desa declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto del producto. | Desa disclaims any liability due to improper use of the product.

El técnico calculista es el responsable del diseño y del cálculo de la fijación. | The technician is responsible for the design and calculation of fixation.

Almacenar el producto en área ventilada y sin exponer directamente a la luz solar, en un lugar seco a temperatura entre +5°C y +35°C. | Store in ventilated area without direct exposure to sunlight, in a dry place at temperatures between +5 °C and +35.

Antes de utilizar el producto verificar fecha de caducidad. Caducidad 24 meses. | Before using the product, check the expiration date. Expiration 24 months.

Desa se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso. | Desa reserves the right to change without notice.


Para mayor información, se recomienda consultar Declaración de Prestaciones y Certificados | For more information, it is recommended to consult the Declaration of Performance and Certificates.

Los valores de carga pueden variar en función de la instalación. Por eso se recomienda un ensayo previo a pie de obra, validado por la Dirección Facultativa y el uso del programa de cálculo | The load values may vary depending on the installation. So prior testing on site is recommended. The test must be evaluated by the project management engineer, and the use of software calculation.

Las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso, y en caso necesario realicen pruebas previas. | The information contained in these fact sheets are given as a guide only. We advise our clients to ensure that the product meets the intended use, in this case assuming responsibility for its use.

CONEXIONES DE ARMADURAS POST-INSTALADAS

POST-INSTALLED REBAR CONNECTIONS



Anclaje químico para conexión mediante anclaje o solape de barras corrugadas de acero según diseño de acuerdo con EN 1992-1-1 (Eurocódigo 2) / Bonded anchor use for the connection by anchoring or overlap connection joint, of steel rebars according with the desing of EN 1992-1-1 (Eurocode 2)

VALORES DE DISEÑO DE TENSIÓN DE ADHERENCIA $f_{bd,PIR}$ SEGÚN CALIDAD DEL HORMIGÓN | DESIGN VALUES OF THE ULTIMATE BOND STRESS $f_{bd,PIR}$, ACCORDING CONCRETE QUALITY

| Rebar Ø | Calidad hormigón - Valores diseño adherencia Concrete quality - Design bond adhesion according to concrete quality | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 |
| [mm] | [N/mm ²] | [N/mm ²] | [N/mm ²] | [N/mm ²] | [N/mm ²] | [N/mm ²] | [N/mm ²] | [N/mm ²] | [N/mm ²] |
| Ø8 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø10 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø12 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø14 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø16 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø18 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø20 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø22 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø24 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø25 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| Ø28 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 4,0 |
| Ø32 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 4,0 |
| Ø36 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 4,0 |
| Ø40 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |

Valores para buenas condiciones de adherencia según EN 1992-1-1 | Values for good bond conditions according EN 1992-1-1. Para otras condiciones de adhesión multiplicar los valores por 0,7. | For all other bond condition multiply the values por 0,7.

LONGITUDES DE EMPOTRAMIENTO | EMBEDMENT LENGTHS

Hormigón | Concrete: C20/25

| Barra-Rebar | | Máxima Maximum $l_{v,max}$ | Mínima Minimum | |
|-------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| \emptyset | $f_{y,k}$ | | anclaje anchorage $l_{b,min}$ | solape lap $l_{o,min}$ |
| [mm] | [Nmm ²] | [mm] | [mm] | [mm] |
| Ø8 | 500 | 750 | 113 | 200 |
| Ø10 | 500 | 750 | 142 | 200 |
| Ø12 | 500 | 750 | 170 | 200 |
| Ø14 | 500 | 750 | 198 | 210 |
| Ø16 | 500 | 750 | 227 | 240 |
| Ø18 | 500 | 750 | 255 | 270 |
| Ø20 | 500 | 750 | 284 | 300 |
| Ø22 | 500 | 750 | 312 | 330 |
| Ø24 | 500 | 750 | 340 | 360 |
| Ø25 | 500 | 750 | 354 | 375 |
| Ø28 | 500 | 750 | 397 | 420 |
| Ø32 | 500 | 750 | 454 | 480 |
| Ø36 | 500 | 750 | 510 | 540 |
| Ø40 | 500 | 750 | 567 | 600 |

$l_{v,max}$: Profundidad embebido máxima Maximum embedment depth


$l_{b,min}$: Longitud mínima de anclaje Minimum anchorage length

$l_{o,min}$: Longitud mínima de solape Minimum lap length


Valores indicados válidos para varillas corrugadas con un límite elástico indicado $f_{y,k}$ 500 Nmm² y hormigón C20/25 | Values valid for rebar with indicated yield strength $f_{y,k}$ 500 Nmm² and concrete C20/25. Para la longitud de solape se ha considerado un $\alpha_6=1$ (Eurocódigo 2 : porcentaje de barras solapadas) | For the overlap length has been considered $\alpha_6=1$ (Eurocode 2 : percentage overlapping bars).

RECUBRIMIENTO MÍNIMO DEL HORMIGÓN | MINIMUM CONCRETE COVER

| Método taladro Drilling method | Barra-Rebar \emptyset | Recubrimiento Cover | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | | sin barra ayuda perforación without drilling aid min C [mm] | con barra ayuda perforación with drilling aid min C [mm] |
| Percusión Hammer | < 25 mm | $30 \text{ mm} + 0,06 \cdot l_v \geq 2 \emptyset$ | $30 \text{ mm} + 0,02 \cdot l_v \geq 2 \emptyset$ |
| | $\geq 25 \text{ mm}$ | $40 \text{ mm} + 0,06 \cdot l_v \geq 2 \emptyset$ | $40 \text{ mm} + 0,02 \cdot l_v \geq 2 \emptyset$ |
| Aire comprimido Compressed air | < 25 mm | $50 \text{ mm} + 0,08 \cdot l_v$ | $50 \text{ mm} + 0,02 \cdot l_v$ |
| | $\geq 25 \text{ mm}$ | $60 \text{ mm} + 0,08 \cdot l_v$ | $60 \text{ mm} + 0,02 \cdot l_v$ |



- C Recubrimiendo hormigón para barras postinstaladas | Concrete cover of post-installed rebar
- min C Recubrimiendo mínimo hormigón para barras postinstaladas | Minimum Concrete cover of post-installed rebar
- C_i Recubrimiendo hormigón en el extremo de la barra existente | Concrete cover at end-face of existing rebar
- l_v Profundidad de embebida efectiva | Effective embedment Depth: $l_v \geq l_o + C_i$
- l_o Longitud de solape según EN 1992-1-1 apdo. 8.7.3 | Lap length according EN 1992-1-1 point 8.7.3
- \emptyset Diámetro de la barra | Diameter of rebar



REGLAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRAS POST-INSTALADAS | GENERAL RULES FOR POST-INSTALLED REBARS

Condiciones mínimas | Minimum conditions:

- Distancias entre barras post instaladas $\geq 5 \cdot \emptyset$; min 50 mm | Minimum distance between post installed bars $\geq 5 \cdot \emptyset$; min 50 mm.
- Distancia entre barras solapadas ha de ser $\leq 4 \emptyset$ | Clear distance between lapped bars $\leq 4 \emptyset$.
- Solo para fuerzas a tensión en el axis de la barra | Only for tension forces in the axis of the rebar .
- Las juntas para el hormigonado deben ser rugosas al menos que el agregado sobresalga | The joints for concreting must be roughened to at least such an extent that aggregate protrude.
- La transmisión de fuerzas cortantes entre el hormigón nuevo y el existente se deberá diseñar de acuerdo a EN 1992-1-1 (Eurocódigo 2) | The transfer of shear forces between new concrete and existing structure shall be designed additionally according to EN 1992-1-1.

VALORES PRECALCULADOS DE DISEÑO A TRACCIÓN PARA CONEXIONES DE ANCLAJES PRE-CALCULATED DESIGN VALUES OF TENSION FOR THE CONNECTION BY ANCHORING

Hormigón | Concrete: C20/25 Barra | Rebar B500B: $f_{y,k} = 500 \text{ N/mm}^2$

Datos para precálculo | Data for pre-calculation

| | | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|------|------|-------|-------|
| Tensión Adherencia Bond Strength | $f_{bd,PIR}$ [N/mm ²] | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Área de la sección transversal barra Cross sectional area tension rebar | A_s [mm ²] | 50 | 79 | 113 | 154 | 201 | 254 | 314 |
| Límite elástico característico barra Yield strenght tension rebar | $f_{y,k}$ [N/mm ²] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| factor seguridad acero safety factor steel | $\gamma_{M,s}$ - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Resistencia de diseño tensión barra Desing tension load of rebar | $N_{Rd,s}$ [KN] | 21,7 | 34,3 | 49,1 | 67,0 | 87,4 | 110,4 | 136,5 |
| Distancia mínima entre barras Minimum distance between post installed bars | $S \geq$ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Recubrimiento al borde con aire comprimido Cover Edge Compressed air drill | $C \geq$ [mm] | 50 mm + 0,08 · l_v | | | | | | |
| Recubrimiento al borde con taladro percutor Cover Edge Hammer drill | $C \geq$ [mm] | 30 mm + 0,06 · $l_v \geq 2 \emptyset$ | | | | | | |
| Ø Diámetro taladro Ø Drill diameter | d_o [mm] | 12 -14 | 12 - 14 | 14 -16 | 18 | 20 | 22 | 25 |

Datos para precálculo | Data for pre-calculation

| | | Ø22 | Ø 24 | Ø 25 | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø40 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tensión Adherencia Bond Strength | $f_{bd,PIR}$ [N/mm ²] | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Área de la sección transversal barra Cross sectional area tension rebar | A_s [mm ²] | 380 | 452 | 491 | 616 | 804 | 1.017 | 1.257 |
| Límite elástico característico barra Yield strenght tension rebar | $f_{y,k}$ [N/mm ²] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| factor seguridad acero safety factor steel | $\gamma_{M,s}$ - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Resistencia de diseño tensión barra Desing tension load of rebar | $N_{Rd,s}$ [KN] | 165,2 | 196,5 | 213,5 | 267,8 | 349,6 | 442,6 | 546,5 |
| Distancia mínima entre barras Minimum distance between post installed bars | $S \geq$ [mm] | 110 | 120 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Recubrimiento al borde con aire comprimido Cover Edge Compressed air drill | $C \geq$ [mm] | 50 mm + 0,08 · l_v | | 60 mm + 0,08 · l_v | | | | |
| Recubrimiento al borde con taladro percutor Cover Edge Hammer drill | $C \geq$ [mm] | 30 mm + 0,06 · $l_v \geq 2 \emptyset$ | | 40 mm + 0,06 · $l_v \geq 2 \emptyset$ | | | | |
| Ø Diámetro taladro Ø Drill diameter | d_o [mm] | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 |

VALORES DE RESISTENCIA SEGÚN LONGITUD ANCLAJE | RESISTANCE VALUE ACCORDING ANCHORING LENGTH


| Ø Barra-Rebar | Ø taladro-drill d _o | Longitud anclaje Anchorage length l _{bd} | Resistencia de diseño Resistance Design N _{rd} | Volumen mortero Mortar volume |
|---------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [KN] | [ml] |
| 8 | 12 | 113 | 6,6 | 9 |
| | | 175 | 10,1 | 13 |
| | | 250 | 14,5 | 19 |
| | | 300 | 17,3 | 23 |
| | | 376 | 21,7 | 28 |
| 10 | 12 | 142 | 10,2 | 6 |
| | | 250 | 18,1 | 10 |
| | | 300 | 21,7 | 12 |
| | | 390 | 28,2 | 16 |
| | | 475 | 34,3 | 20 |
| 12 | 14 | 170 | 14,8 | 8 |
| | | 300 | 26,0 | 15 |
| | | 370 | 32,1 | 18 |
| | | 470 | 40,8 | 23 |
| | | 567 | 49,1 | 28 |
| 14 | 18 | 198 | 20,1 | 24 |
| | | 300 | 30,3 | 36 |
| | | 400 | 40,5 | 48 |
| | | 500 | 50,6 | 60 |
| | | 662 | 67,0 | 80 |
| 16 | 20 | 227 | 26,2 | 31 |
| | | 400 | 46,2 | 54 |
| | | 500 | 57,8 | 68 |
| | | 600 | 69,4 | 81 |
| | | 750 | 86,7 | 102 |
| 18 | 22 | 255 | 33,2 | 38 |
| | | 350 | 45,5 | 53 |
| | | 450 | 58,5 | 68 |
| | | 550 | 71,5 | 83 |
| | | 750 | 97,5 | 113 |
| 20 | 25 | 284 | 41,0 | 60 |
| | | 400 | 57,8 | 85 |
| | | 500 | 72,3 | 106 |
| | | 600 | 86,7 | 127 |
| | | 750 | 108,4 | 159 |

CHEM PEX

| Ø Barra-Rebar | Ø taladro-drill d _o | Longitud anclaje Anchorage length l _{bd} | Resistencia de diseño Resistance Design N _{rd} | Volumen mortero Mortar volume |
|---------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [KN] | [ml] |
| 22 | 28 | 312 | 49,6 | 88 |
| | | 400 | 63,6 | 113 |
| | | 500 | 79,5 | 141 |
| | | 600 | 95,4 | 170 |
| | | 750 | 119,2 | 212 |
| 24 | 32 | 340 | 59,0 | 144 |
| | | 400 | 69,4 | 169 |
| | | 500 | 86,7 | 211 |
| | | 600 | 104,0 | 253 |
| | | 750 | 130,1 | 317 |
| 25 | 32 | 354 | 64,0 | 133 |
| | | 450 | 81,3 | 169 |
| | | 550 | 99,4 | 207 |
| | | 650 | 117,4 | 244 |
| | | 750 | 135,5 | 282 |
| 28 | 35 | 397 | 80,3 | 165 |
| | | 500 | 101,2 | 208 |
| | | 575 | 116,3 | 239 |
| | | 650 | 131,5 | 270 |
| | | 750 | 151,7 | 312 |
| 32 | 40 | 454 | 104,9 | 246 |
| | | 500 | 115,6 | 271 |
| | | 575 | 133,0 | 312 |
| | | 675 | 156,1 | 366 |
| | | 750 | 173,4 | 407 |
| 36 | 45 | 510 | 132,8 | 351 |
| | | 550 | 143,1 | 378 |
| | | 600 | 156,1 | 412 |
| | | 675 | 175,6 | 464 |
| | | 750 | 195,1 | 515 |
| 40 | 55 | 567 | 163,9 | 762 |
| | | 600 | 173,4 | 806 |
| | | 650 | 187,9 | 873 |
| | | 725 | 209,5 | 974 |
| | | 750 | 216,8 | 1007 |

VALORES PRECALCULADOS DE DISEÑO A TRACCIÓN PARA CONEXIONES POR SOLAPAMIENTO | PRE-CALCULATED DESIGN VALUES OF TENSION FOR OVERLAP JOINT
Hormigón | Concrete: C20/25 Barra | Rebar B500B: $f_{y,k} = 500 \text{ N/mm}^2$
Datos para precálculo | Data for pre-calculation

| | | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
|---|-----------------------------------|---|---------|---------|------|------|-------|-------|
| Tensión Adherencia Bond Strength | $f_{bd,PIR}$ [N/mm ²] | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Área de la sección transversal barra Cross sectional area tension rebar | A_s [mm ²] | 50 | 79 | 113 | 154 | 201 | 254 | 314 |
| Límite elástico característico barra Yield strenght tension rebar | $f_{y,k}$ [N/mm ²] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| factor seguridad acero safety factor steel | $\gamma_{M,s}$ - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Resistencia de diseño tensión barra Desing tension load of rebar | $N_{Rd,s}$ [KN] | 21,7 | 34,3 | 49,1 | 67,0 | 87,4 | 110,4 | 136,5 |
| Distancia máxima entre barras solapadas Maximun distance between overlap bars | $S \leq$ [mm] | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| Recubrimiento al borde con aire comprimido Cover Edge Compressed air drill | $C \geq$ [mm] | 50 mm + 0,08 · l_v | | | | | | |
| Recubrimiento al borde con taladro percutor Cover Edge Hammer drill | $C \geq$ [mm] | 30 mm + 0,06 · $l_v \geq 2 \varnothing$ | | | | | | |
| Ø Diámetro taladro Ø Drill diameter | d_o [mm] | 12 - 14 | 12 - 14 | 14 - 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |

Datos para precálculo | Data for pre-calculation

| | | Ø 22 | Ø 24 | Ø 25 | Ø 28 | Ø 32 | Ø 36 | Ø 40 |
|---|-----------------------------------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| Tensión Adherencia Bond Strength | $f_{bd,PIR}$ [N/mm ²] | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Área de la sección transversal barra Cross sectional area tension rebar | A_s [mm ²] | 380 | 452 | 491 | 616 | 804 | 1.017 | 1.257 |
| Límite elástico característico barra Yield strenght tension rebar | $f_{y,k}$ [N/mm ²] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| factor seguridad acero safety factor steel | $\gamma_{M,s}$ - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Resistencia de diseño tensión barra Desing tension load of rebar | $N_{Rd,s}$ [KN] | 165,2 | 196,5 | 213,5 | 267,8 | 349,6 | 442,6 | 546,5 |
| Distancia máxima entre barras solapadas Maximun distance between overlap bars | $S \leq$ [mm] | 88 | 96 | 100 | 112 | 128 | 144 | 160 |
| Recubrimiento al borde con aire comprimido Cover Edge Compressed air drill | $C \geq$ [mm] | 50 mm + 0,08 · l_v | | 60 mm + 0,08 · l_v | | | | |
| Recubrimiento al borde con taladro percutor Cover Edge Hammer drill | $C \geq$ [mm] | 30 mm + 0,06 · $l_v \geq 2 \varnothing$ | | 40 mm + 0,06 · $l_v \geq 2 \varnothing$ | | | | |
| Ø Diámetro taladro Ø Drill diameter | d_o [mm] | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 |



Valores de Resistencia según longitud solape | Resistance value according lap length

| Ø Barra-Rebar [mm] | Ø taladro-drill d ₀ [mm] | Longitud solape Overlap length l ₀ [mm] | Resistencia de diseño Resistance Design N _{rd} [KN] | Volumen mortero Mortar volume [ml] |
|-----------------------|---|---|---|--|
| 8 | 12 | 200 | 11,6 | 15 |
| | | 320 | 18,5 | 24 |
| | | 340 | 19,7 | 26 |
| | | 360 | 20,8 | 27 |
| | | 376 | 21,7 | 28 |
| 10 | 12 | 200 | 14,5 | 8 |
| | | 345 | 24,9 | 14 |
| | | 390 | 28,2 | 16 |
| | | 435 | 31,4 | 18 |
| | | 475 | 34,3 | 20 |
| 12 | 14 | 200 | 17,3 | 10 |
| | | 370 | 32,1 | 18 |
| | | 440 | 38,2 | 22 |
| | | 510 | 44,2 | 25 |
| | | 567 | 49,1 | 28 |
| 14 | 18 | 210 | 21,2 | 25 |
| | | 300 | 30,3 | 36 |
| | | 400 | 40,5 | 48 |
| | | 500 | 50,6 | 60 |
| | | 662 | 67,0 | 80 |
| 16 | 20 | 240 | 27,7 | 33 |
| | | 400 | 46,2 | 54 |
| | | 500 | 57,8 | 68 |
| | | 600 | 69,4 | 81 |
| | | 750 | 86,7 | 102 |
| 18 | 22 | 270 | 35,1 | 41 |
| | | 350 | 45,5 | 53 |
| | | 450 | 58,5 | 68 |
| | | 550 | 71,5 | 83 |
| | | 750 | 97,5 | 113 |

CHEM PEX

| Ø Barra-Rebar | Ø taladro-drill d_0 | Longitud solape Overlap length l_0 | Resistencia de diseño Resistance Design N_{rd} | Volumen mortero Mortar volume |
|---------------|--------------------------|--|--|----------------------------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [KN] | [ml] |
| 22 | 28 | 330 | 52,5 | 93 |
| | | 400 | 63,6 | 113 |
| | | 500 | 79,5 | 141 |
| | | 600 | 95,4 | 170 |
| | | 750 | 119,2 | 212 |
| 24 | 32 | 360 | 62,4 | 152 |
| | | 400 | 69,4 | 169 |
| | | 500 | 86,7 | 211 |
| | | 600 | 104,0 | 253 |
| | | 750 | 130,1 | 317 |
| 25 | 32 | 375 | 67,7 | 141 |
| | | 450 | 81,3 | 169 |
| | | 550 | 99,4 | 207 |
| | | 650 | 117,4 | 244 |
| | | 750 | 135,5 | 282 |
| 28 | 35 | 420 | 85,0 | 175 |
| | | 500 | 101,2 | 208 |
| | | 575 | 116,3 | 239 |
| | | 650 | 131,5 | 270 |
| | | 750 | 151,7 | 312 |
| 32 | 40 | 480 | 111,0 | 261 |
| | | 500 | 115,6 | 271 |
| | | 575 | 133,0 | 312 |
| | | 675 | 156,1 | 366 |
| | | 750 | 173,4 | 407 |
| 36 | 45 | 540 | 140,5 | 371 |
| | | 550 | 143,1 | 378 |
| | | 600 | 156,1 | 412 |
| | | 675 | 175,6 | 464 |
| | | 750 | 195,1 | 515 |
| 40 | 55 | 600 | 173,4 | 806 |
| | | 600 | 173,4 | 806 |
| | | 650 | 187,9 | 873 |
| | | 725 | 209,5 | 974 |
| | | 750 | 216,8 | 1007 |

CHEM PEX

El valor de diseño es válido para "buenas" condiciones de adherencia de acuerdo con EN 1992-1-1. Para otras condiciones de adherencia los valores de carga de tracción deberán multiplicarse por 0,7. La resistencia de diseño pre-calculada es para $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=\alpha_5=1.0$ (ver EN 1992-1-1) . Estos valores han de ser validados por técnico calculista.

Volumen mortero basado en: $V = 1.2 \cdot (d^2_0 - d^2_d) \cdot \pi \cdot l_b / 4$

The design value is valid for "good" adhesion conditions according to EN 1992-1-1. For other adhesion conditions, the tensile load values should be multiplied by 0.7. The precalculated Design Strength is for $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=\alpha_5=1.0$ (see EN 1992-1-1) . These values must be validated by a calculator technician.

Mortar volume based on: $V = 1.2 \cdot (d^2_0 - d^2_d) \cdot \pi \cdot l_b / 4$


PRODUCTOS RELACIONADOS | INSTALACIÓN | LEYENDA

ACCESORIS | INSTALLATION | DESCRIPTION

PRODUCTOS RELACIONADOS | ACCESSORIS

| Descripción | Código | |
|---|----------|----------------------|
| Desa-Chem PEX 1:1 400 ml | 25400287 | |
| Desa-Chem PEX 1:1 600 ml (bajo pedido) | 25400289 | |
| Desa-Chem PEX 3:1 385 ml (bajo pedido) | 25400293 | |
| Desa-Chem PEX 3:1 585 ml (bajo pedido) | 25400295 | |
| Pistola Gun CH-PRO 1:1 400 | 25400039 | |
| Bomba de soplado 1.200 ml | 29600001 | INFO |
| Bomba de soplado 660 ml | 29600004 | |
| Cepillos metálicos Metallic brush Ø14 | 29600053 | |
| Cepillos metálicos Metallic brush Ø19 | 29600058 | INFO |
| Cepillos metálicos Metallic brush Ø26 | 29600067 | |
| Mixer Cuadrado Corto | 25400180 | |
| Alargo Mixer 250 mm | 90000404 | |
| Blister Alargo Mixer 250 mm | 90000405 | |
| Espárrago Stud ACERO-STEEL 5.8 | | INFO |
| Espárrago Stud INOX A2 | | INFO |
| Espárrago Stud INOX A4 Hot Dip | | INFO |

INSTALACIÓN | INSTALLATION



Consultar documento de Instalación anclajes químicos Desa-Chem | Read Desa-Chem chemical anchor Installation document. Importante el uso de un alargo del mixer para inyectar resina en profundidad del taladro elevadas | Important to use a mixer extension to inject resin into high drill depths.

LEYENDA | DESCRIPTION

| | |
|-------------------|--|
| N_{Rd} | Carga de diseño a tracción / Design tension load |
| N_{rec} | Carga recomendada a tracción Tension recommended Load |
| V_{Rd} | Carga de diseño a cizalladura / Design shear load |
| V_{rec} | Carga recomendada a cizalladura Shear recommended Load |
| $h_{ef,standard}$ | Profundidad standard efectiva del anclaje Standard effective anchorage depth. |
| $h_{ef,min}$ | Profundidad mínima efectiva del anclaje permitida Minimum effective anchorage depth allowed |
| $h_{ef,max}$ | Profundidad máxima efectiva del anclaje permitida Maximum effective anchorage depth allowed |
| d_0 | Diámetro nominal de broca Nominal diameter of drill bit |
| d_f | Diámetro de taladro de paso en la placa de anclaje Diameter of clearance hole in the fixture |
| h | Espesor del hormigón Thickness of concrete |
| h_{min} | Espesor mínimo del hormigón permitido Minimum allowed thickness of concrete |
| h_0 | Profundidad del taladro cilíndrico en el hombro (no en la parte más profunda) depth of cylindrical drill hole at shoulder |
| T_{inst} | Par de apriete Nominal torque moment |
| $C_{cr,N}$ | Distancia al borde que permite la transmisión de la resistencia característica a la tracción (distancia crítica) Critical edge distance for ensuring the transmission of the characteristic tension resistance |
| $S_{cr,N}$ | Distancia entre ejes de anclajes que permite la transmisión de la resistencia característica a la tracción (distancia crítica) Critical spacing for ensuring the transmission of the characteristic tension resistance |
| C_{min} | Distancia mínima al borde permitida / Minimum edge distance allowed |
| S_{min} | Distancia mínima entre anclajes permitida/ Minimum spacing allowed |
| d_b | Diámetro del cepillo Brush diameter |
| $f_{bd,PIR}$ | Tensión de adherencia de diseño para varilla corrugada Design bond strength of post-installed rebar |
| $l_{v,max}$ | Profundidad embebido máxima Maximum embedment depth |
| $l_{b,min}$ | Longitud mínima de anclaje Minimum anchorage length |
| $l_{o,min}$ | Longitud mínima de solape Minimum lap length |
| d_b | Diámetro del cepillo Brush diameter |
| $f_{y,k}$ | Límite elástico Yield strength |
| $\gamma_{M,s}$ | Coefficiente seguridad acero Steel safety coefficient |